

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

PODKŁAD 1K SZARY DARPEX PLATINUM LINE

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości jednokomponentowa akrylowa farba podkładowa o bardzo krótkim czasie wysychania. Przeznaczona do przygotowania podłoża na elementach karoserii samochodowych. Produkt odpowiedni pod wszystkie lakiery akrylowe, łatwy do szlifowania na mokro i na sucho, wydajny i odporny na zadrapania.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor:	szary
Stopień połysku:	mat
Pojemność:	400 ml
Wydajność:	1,25 – 1,75 m ² / 400 ml
Czasy schnięcia w 20°C:	
- pyłosuchość:	po około 5 – 10 minutach
- suchość dotykowa:	po około 20 - 30 minutach
- pełna suchość:	po około 24 godzinach

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC = 640 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darpex.pl, www.darpex.pl

produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Produkt przeznaczony do nakładania na przetworzone i nieprzetworzone powierzchnie drewniane, metalowe, szklane, kamienne oraz wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Nie rekomendowane na podłoża trudne jak stal ocynkowana i aluminium.

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Odpryski starego lakieru i rdzy powinny być wcześniej usunięte a powierzchnia zeszlifowana.

W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50⁰C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.

STOSOWANIE

Najlepsza temperatura dla zastosowania aerozolu to 15 ÷ 25⁰C.

- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerosol w odległości 25 ÷ 30 cm od malowanej powierzchni.
- Nałóż podkład kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5 ÷ 10 minut. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych

OKRES GWARANCJI

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darpex.pl, www.darpex.pl

3 lata od daty produkcji

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu producenta produktu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia producenta z ciągłej kontroli jakości produktów. Jednak producent nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darpex.pl, www.darpex.pl