

INFORMACJA TECHNICZNA

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

LAKIER DO ZDERZAKÓW DARPEX PLATINUM LINE

OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowy lakier akrylowo-celulozowy, przeznaczony do lakierowania elementów samochodowych z tworzywa sztucznego, jak zderzaki, listwy, lusterka. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i dobrą przyczepnością. Produkt może być natrykiwany bezpośrednio na powierzchnie plastikowe bez konieczności stosowania podkładu.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Kolor: czarny
- Stopień połysku: mat
- Pojemność: 400 ml
- Wydajność: 2 ÷ 3 m²
- Gęstość: ± 0,750 kg/l.
- Wielkość cząstek: 10 – 15 mikronów
- Pokrycie: 2-3 warstwy

Zalecana grubość warstwy mokrej: 100 µm

Zalecana grubość warstwy suchej: 15-25 µm

Czasy schnięcia w temp. 20°C:

- pyłosuchość: po około 15 minutach
- suchość dotykowa: po około 30 minutach

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darpex.pl, www.darpex.pl

- pełna suchość: po 1 godzinie

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC dla mieszanki = 652 [g/l].

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat.B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Lakier przeznaczony do nakładania na podłoża wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

UWAGA: Lakier nie ma przyczepności do polietylenu (PE).

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie odtłuszczona detergentem i przetarta włókniną ścierną. Następnie powinna być ponownie umyta detergentem, spłukana wodą i osuszona powietrzem.

Zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.

STOSOWANIE

- Najlepsza temperatura dla zastosowania aerozolu to 15÷25°C.
- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerosol w odległości 25÷30 centymetrów od malowanej powierzchni.
- Nałóż lakier dwoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5-10 minut. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- **Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu!** – Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darplex.pl, www.darplex.pl

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

3 lata od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu producenta produktu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia producenta z ciągłej kontroli jakości produktów. Jednak producent nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darpex.pl, www.darpex.pl